

Materiales II Examen Parcial

19 de diciembre de 2003 Curso 2003-2004 Profesor Antonio Garrido Hernández

Instrucciones

- Utilizar bolígrafo negro o azul
- Poned el nombre completo a 1 cm de la cabecera y en el lado derecho de la página inicial de cada hoja
- Dejad un margen aproximado de 2 cm en todo los lados del papel
- Ordenad las páginas una vez acabado el examen en el siguiente orden:
 1) desarrollo 2) ejercicios
- Numerad todas las páginas una vez ordenadas
- Entregad las páginas escritas en orden de numeración

DNI :	
Alumno:	
NOTAS	
Preguntas de desarrollo	
Preguntas de cuestionario	
Ejercicios	
Ejercicios	
Nota Final:	



Examen Parcial

Curso 2003-2004

Profesor Antonio Garrido Hernández

Preguntas de Desarrollo

PD-01 [1,0 puntos]

Explicar, con el desarrollo correspondiente, por qué de la fórmula:

$$f_{cm} = f_{ck} + z.\sigma$$

se deduce la siguiente igualdad

$$f_{cm} = \frac{f_{ck}}{(1 - 1,645.\delta)}$$

PD-02 [0,5 puntos]

Proporciona la definición de tamaño máximo y mínimo del árido y establecer, concisamente, la relación del primero con la separación de armaduras.

PD- 03 [1,5 puntos]

Interpreta la razón para la realización de los siguientes ensayos de cemento

- 1. Contenido de cal libre
- 2. Contenido de óxido de magnesio
- 3. Contenido de trióxido de azufre
- 4. Pérdida al fuego
- 5. Residuo insoluble
- 6. Contenido en Álcalis
- 7. Resistencia
- 8. Principio y fin del fraguado
- 9. Estabilidad de volumen

PD-04 [1,0 puntos]

Tipos de ensayos del hormigón y su propósito (incluir las fórmulas asociadas a cada uno). Exponerlos en orden de aparición en el proceso.



Ejercicios

E-01 Ejercicio de Áridos

[0,5 puntos]


1

Determinar el módulo de finura de Fuller de un árido de tamaño máximo 63 mm en la serie **UNE EN 933-2:96**

Tamiz			
N	lódulo de finur	a	

2 Dibuja la gráfica correspondiente en el diagrama que sigue:







E-02 Ejercicio de dosificaciones

[2 puntos]

Se desea fabricar un hormigón de designación:

HP - 40/B/16/IIa

Dados los siguientes materiales:

- Cemento
 - o Clase de resistencia 42,5
 - o Densidad: 2,9 kg/dm³
- Agua 230 litros
- Aditivo (Densidad 1,2 g/cm³)
 - o 2% produce una reducción del 18 %
 - o 4% produce una reducción del 36 %
 - o Contenido de agua 80 %

Contenido	Tamaño máximo del árido				
Cemento Kg/m³	8	16	32	63	125
275	4,05	4,45	4,85	5,25	5,60
300	4,20	4,60	5,00	5,40	5,65
375	4,30	4,70	5,10	5,50	5,73
400	4,40	4,80	5,20	5,60	5,80

Áridos

Módulo de la grava: 6,40
 Módulo de la arena: 3,30
 Densidad: 2,7 kg/dm³

Valores de α		
Clase de resistencia	árido de machaqueo	
32,5	0,035	
42,5	0,030	
52,5	0,027	

• 25 % de cenizas volantes con un coeficiente de eficacia K = 0,40 y densidad 2,2 kg/dm³

Especificaciones para la clase de exposición IIa

- Cantidad mínima de cemento: 300 kg/m³
- Relación agua/cemento máxima: 0,60


Coeficiente de variación de la planta: 0,12

Proporcionar las cantidades de cada componente por metro cúbico con un decimal, tanto en peso como en volumen.



E-03 Ejercicio de Planificación

[1,0 puntos]



Determinar el número mínimo de lotes si:

- El tamaño de la amasadora es de 6 m³
- El hormigón de la cimentación es HA-25
- El hormigón de los pilares es HA-30
- El hormigón de los forjados es HA-35
- El tiempo de hormigonado es de:
 - o 2 semanas para la cimentación
 - o 2 semanas para los pilares
 - o 4 semanas para las losas



E-04 Ejercicio de estimación de resistencia [0,5 puntos]

Tras los ensayos de control de un lote de hormigón se obtienen los siguientes resultados:

 $X_1 = 36 \text{ MPa}$

 $X_2 = 42 \text{ MPa}$

 $X_3 = 31 \text{ MPa}$

Si el valor de f_{ck} = 40 MPa ¿debe el lote ser aceptado o rechazado?

N	Α		I A B		С	
	r	K _N	r	K _N	r	K _N
2	0,29	0,93	0,40	0,85	0,50	0,81
3	0,31	0,95	0,46	0,88	0,57	0,85
4	0,34	0,97	0,49	0,90	0,61	0,88



Cuestionario 2 puntos 01.- ¿El factor K_N es una constante de aceptabilidad? ☐ Cuando se usa el 2º estimador 02.- ¿Qué es la RC-97? ☐ Un reglamento ☐ Una norma ☐ Un método de control 03.- ¿Qué tipo de cemento hay que utilizar cuando se añaden adiciones al hormigón? ☐ CEM I ☐ CEM II ☐ Cualquiera 04.- ¿El cuantil 5% de la distribución de resistencia de un hormigón como se denomina? ☐ Resistencia de proyecto ☐ Resistencia real ☐ Resistencia estimada 05.- ¿Qué es un sólido amorfo? \square Con forma ☐ Sin forma □ Informal 06.- ¿Qué es la viscosidad? ☐ Es la cantidad de fricción interna de un líquido ☐ La capacidad de viscosar de un líquido ☐ Es la resistencia a fluir de un sólido amorfo 07.- ¿Qué es la carbonatación del hormigón? ☐ El efecto de un incendio ☐ La reacción del CO₂ del aire con el hidróxido de calcio ☐ La reacción del CO₂ del aire con el hidróxido de cloro 08.- ¿La fisuras de afogarado se pueden paliar con una filmógeno? □ SI \square NO ☐ Depende del espesor de la losa afectada 09.- ¿Qué es un patrón metrológico? ☐ Una referencia autoritaria técnicamente ☐ La realización considerada variable de una magnitud ☐ La realización considerada invariable de una magnitud 10.- ¿Por qué se retrasa el inicio de fraguado con el yeso? ☐ Porque se difiere la reacción electroquímica ☐ Porque se forma etringita ☐ Por que no se forma etringita

11 ¿ Por qué se rompen las probetas a la edad de 28 días ? ☐ Porque este número es múltiplo de 7 ☐ Porque a partir de esa edad no aumenta la resistencia del hormigón ☐ Por seguridad
12 ¿El ensayo característico se realiza antes o después del comienzo de la obra? ☐ Después ☐ Durante ☐ Antes
13 ¿El recorrido relativo es necesario para determinar el valor de K _N ? ☐ SI ☐ Depende de la resistencia media ☐ NO
14 ¿La escoria siderúrgica es una adición activa? ☐ SI ☐ NO ☐ Depende del porcentaje de carbono
15 ¿ El silicato Tricálcico es un componente secundario del cemento ? □ NO □ SI □ Sólo cuando va acompañado de ferrosilicio hidratado
16 ¿Cuáles son los cementos utilizables en el hormigón pretensado? ☐ CEM I y CEM II/A ☐ Sólo CEM I ☐ Sólo cemento sin aire ocluido
 17 ¿Qué es el hormigón pretensado ? ☐ El que entra en tensión antes de la puesta de servicio ☐ El que entra en tensión después de la puesta de servicio ☐ El que entra en tensión postesada tras el fraguado inicial
18 ¿Por qué se deduce el agua del aditivo del agua total? ☐ Porque produce el mismo efecto que el agua añadida ☐ Porque no hay que echarla en la hormigonera ☐ Para que no se produzca el efecto de mojado adicional
19 ¿Dos hormigones que sólo se diferencian en la resistencia pueden componer el mismo lote ☐ SI ☐ NO ☐ Depende del tamaño de la muestra
20 ¿Qué es el control reducido? ☐ En el que el tamaño de la muestra de probetas es menor que 2 ☐ En el que el tamaño de la muestra de probetas es menor que 4 ☐ En el que no se hacen ensayos de resistencia
21 ¿En los ensayos de información hay que extraer testigos de la misma amasada ensayada? ☐ SI ☐ NO ☐ Depende del número de lotes

22	¿Qué es X1 + x2 - x3 ≥ fck? ☐ El criterio de aceptabilidad de los ensayos estadísticos ☐ El criterio de aceptabilidad de los ensayos característicos ☐ El criterio de aceptabilidad de los ensayos previos
23	¿Cuál es la desviación estándar de la distribución tipificada? □ 1 □ 2 □ 3
24	¿La resistencia media del hormigón es mayor que la característica? SI NO Depende de la variabilidad
25	¿Cuál es la cantidad mínima y máxima de cemento de un hormigón armado? □ 250 - 400 □ 275 - 400 □ 300 - 400
26	¿Qué factor es decisivo en la resistencia de un hormigón? □ La cantidad de cemento □ La relación agua/cemento □ El contenido de cenizas volantes activas
27	¿Cuántas pruebas de consistencia se hacen como mínimo en un día de control reducido ? □ 8 □ 4 □ 2
28	¿Cuándo se da una clase de exposición específica? ☐ Hay que hacer ensayos de durabilidad ☐ No hay que hacer ensayos de durabilidad ☐ Hay que hacer ensayos de información
29	¿La resistencia mínima en MPa del hormigón en masa es.? □ 20 □ 25 □ 30
30	¿Si la clase de exposición general es III o IV, se puede programar el control reducido? □ SI □ NO □ Es necesario, además, que el hormigón sea certificado